

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АБАЗИНСКИЙ РУДНИК»**


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
На щебень фракции 25-60 мм.

Качественные показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Единица величины	Требования ГОСТ 7392- 2014	Фактически показатели
1	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	70 мм	0	0
		60 мм	0-5	4,89±0,014
		40 мм	35-75	49,33±0,03
		25 мм	90 - 100	95,03±0,03
2	Доля мелкого продукта:	% общей массы		
	Содержание частицы размером менее 0,5мм., не более		5	0,55±0,02
	Содержание частицы размером менее 0,16мм., не более		1	0,5±0,02
3	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более	% общей массы	18	14,97±0,01
4	Доля длинного зерна: Содержание зёрен длиной больше или равных 100мм.	% общей массы	≤ 6	1,5±0,06
5	Наличие органических примесей	% общей массы	Не должен содержать	0
6	Содержание глины в комках	% общей массы	Не должен содержать	0
7	Содержание зерен слабых пород	% общей массы	≤ 5	0
8	Величина потери массы щебня после испытаний на истираемость в полочном барабане	% общей массы	≤ 20	9,87±0,25
9	Величина потери массы щебня после испытаний на сопротивление щебня удару на копре	% общей массы	≤ 10,5	3,98±0,25
10	Марка щебня по морозостойкости, не менее		F150	F400
11	Средняя плотность зёрен щебня	г/см ³	≥ 2,4	2,81±0,05
12	Удельная электрическая проводимость	См/м	≤ 32	0,084±0,001
13	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня, ГОСТ 30108-94	Бк/кг	до 370	31,5±7,7

Заключение ОТК: щебень фракции 25-60 мм. соответствует ГОСТ 7392-2014
"Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути"

Начальник ОТК



Кочура В. П.